

TOVCOL TP 2C

ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей, не содержащий воды, для приклеивания напольных покрытий из дерева любых размеров на основания любого типа, включая уже существующие не поглощающие влагу покрытия (керамика, мрамор, и т.д.). Tovcol TP2C гарантирует высокое удобство в применении, эластичность и большое время использования. Подходит для полов с подогревом.



Технические данные

Физические характеристики (20°C – относительная влажность 60%)

Внешний вид компонента А	Густая паста	Удельный вес смеси	1,760 г/см ³
Внешний вид компонента В	Жидкая паста	Концентрация растворителей	< 3%

Рабочая пропорция и время (20°C – относительная влажность 60%)

Рабочая пропорция А + В	90+10 по весу	Пешеходное движение	24 ч.
Время использования смеси	2 ч.	Шлифовка	3 дня
Время схватывания	6 - 8 ч.		

Технические характеристики

Расход (шпатель 10 мм)	900 – 1400 г/м ²	Температура нанесения	> 10°C
Разрушающая нагрузка (согласно норме 14293)	> 3,5 Н/мм ²		

Хранение и Маркировка

Хранение в герметически закрытой заводской упаковке	18 мес.	Символы риска	Комп. А: Xi Комп. В: Xi
---	---------	---------------	----------------------------

Очистка инструментов

Сразу после использования этиловым спиртом или Solvente di Llavaggio S/23.

Очистка пятен на паркете с заводской отделкой

Очиститель Stripcoll

Упаковки

Общие ведра 4,5 + 0,5 кг

Общие ведра 9 + 1 кг

Оттенки

Светлая древесина

Темная древесина

Способ применения

Основание.

Основания должны быть ровными, прочными, без пыли и рассыпчатых частиц. Возможные остатки старого лака или воска должны быть удалены.

Содержание влаги для цементных оснований не должно превышать 2%, для гипсовых или ангидридных оснований – не должно превышать 0,5%. Кроме того, необходимо убедиться, что нет капиллярного подъема влаги.

- Непрочные или недостаточно ровные бетонные основания, старые покрытия из мрамора, мраморной крошки, керамики должны быть выровнены подходящим продуктом.

Возможные трещины и щели в поверхности бетона должны быть заделаны синтетическими строительными ремонтными растворами, полученными смешиванием PRIMER-PU100, ADEBLOK T19 или TOVERFIX с сухим песком или подходящим продуктом на цементной основе.

- Особо гладкие или полированные покрытия (керамика) должны быть обработаны для придания шероховатости или обезжирены и обработаны нашей грунтовкой для улучшения сцепления P.EP.P.

TOVER
TECNOLOGIE CHIMICHE



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393



TOVER S.R.L.
 Via Rosa Luxembourg 2/A
 10093 COLLEGNO (TO)
 Tel.: +39-011/7792823
 Fax.: +39-011/7792749
 REG.IMP. TO
 P.IVA 07783540011
 R.E.A. N° 920259
 www.tover.com
 e-mail: info@tover.com

- Нежирные или очищенные от пыли основания для обеспечения идеального сцепления должны быть обработаны и укреплены *грунтовками* PRIMER PU100, TOVERFIX, ADEBLOK T19 или PRIMER TS и, если они влажные или содержат остатки влаги, PRIMER PU100, TOVERFIX, ADEBLOK T19 или IDROBLOK C3 (см. соответствующие технические описания).

Приготовление смеси и нанесение.

Вылить компонент **В** в контейнер с компонентом **А** и аккуратно размешать, пользуясь электрической мешалкой (дрелью) до получения однородной пасты. Полученная таким образом паста должна быть нанесена зубчатым шпателем номер 5 (зубцы 10 мм) на надлежащим образом подготовленное основание.

N.B. Не советуем смазывать боковую сторону паркетной доски тем же самым двухкомпонентным клеем, чтобы не препятствовать естественному расширению, а также из-за недостаточной клеящей силы «дерево – дерево» этих клеев. Вместо этого советуем использовать для стыков виниловый клей типа TOVCOL S, который позволяет получить отличное сцепление дерево – дерево, избегая «мыльного эффекта».

TOVCOL TP 2C абсолютно не содержит воды; что позволяет укладку паркета всех типов и размеров с защелкой «шип-паз» или без нее; при укладке паркета больших размеров без защелки в любом случае рекомендуется разместить груз на поверхности на первые 12-24 часа.

Примечания

- ✓ При укладке паркета с заводской отделкой рекомендуется очистить излишки клея, выступившего и еще свежего, нашим очистителем STRIPCOLL.
- ✓ Оставьте зазор около 1 см по периметру комнаты для расширения древесины.
- ✓ Для более легкой и аккуратной чистки рук советуем использовать очищающие салфетки TOVCLEAN.

Нормы безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте все предписания, указанные на этикетке, и изучите карточку безопасности перед использованием продукта.

Отходы

Выбрасывайте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с действующим местным законодательством.

Значения эксплуатационных характеристик по результатам анализов, проведенных Институтом Джордано согласно норме DIN 281/94			
	Результаты	Допустимый предел	Оценка соответствия
Смачивающая способность	Клей хорошо смачивает и покрывает всю поверхность	-	Соответствует
Смазывающая способность	Клей хорошо наносится и сохраняет свою форму после нанесения	-	Соответствует
Стойкость к спиртам	Стойкий	-	Соответствует
Определение запаха	Легкий запах, присущий материалам на клеевой основе	-	Соответствует
Среднее давление на ребро	9,7 МПа	≥ 2,5 МПа	Соответствует
Среднее удлинение до разрушения	2,7 мм	≥ 0,5 мм	Соответствует



UNI EN ISO
9001:2000
 Cert. N° 393

Рекомендации в настоящем техническом листке даны индикативно и не влекут нашей ответственности. Просим адаптировать советы по применению наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам. За дополнительной информацией о продуктах и их применении обращайтесь в Службу технической поддержки Tover. **REV.5 07-04-2009** Эта карточка аннулирует и заменяет предыдущую.