

Technisches Merkblatt**BergerBond P2S**

Описание	2-компонентный клей на основе высококачественного полиуретанового сырья, пригоден для прочного приклеивания лампаркета 10 мм, паркетной мозаики, массивного штучного паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания большинства экзотических пород древесины, и торцового (RE) паркета. Наилучшим образом пригоден также для приклеивания чувствительных к влаге пород древесины, таких как бук, клен и ясень, так как имеет свойство быть «свободным от разбухания и деформаций». BergerBond P2S не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку легкой офисной мебели (стулья и кресла на роликах).
Технические данные	Пропорция смешения: 10 : 1 по весу Время укладки: 40 - 50 минут Время, по истечении которого можно ходить на полу: 4 - 6 часов Время, по истечении которого можно провести следующие работы: 12 часов Конечная твердость: 48 часа Время вентиляции: не существует Пригоден для теплых полов: да При условии нормального микроклимата в помещении (+23°C при 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от условий нормального микроклимата влечет за собой изменение указанных параметров!
Особые примечания	Не наносить BergerBond P2S при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать клею и паркету принять одинаковую температуру.
Применение	Хорошо смешать компоненты А и В между собой и размешивать минимум в течение 3 минут при помощи подходящего электрического смесителя. Процесс смешивания завершен, когда достигнут равномерный цвет. После этого BergerBond P2S может наноситься подходящим зубастым шпателем (BergerBond Zahnspachtel 3, B7, B11) равномерно на основу. Не наносить более 1 м ² . Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается. Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с клеем. Повторять швы растяжения несущей конструкции.
Расход	700 – 1.300 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубцов шпателя, вида паркета и основы.
Основа	Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» или норме DIN 18367 «Работы по торцовому паркету» должно быть выполнено. При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания герметизации от влаги. При теплых полах и интенсивно впитывающих основах, таких как ангидридная- или магнезитовая стяжки, необходима грунтовка с помощью BergerPrimer P. Убедиться в достаточном высыхании Primer.
Хранение / транспортировка	Сохраняется минимум в течение 6 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза!
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации: <ul style="list-style-type: none">- Общие указания по использованию клеевых продуктов- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

Состояние на 09/11